

## Produktinformation Amilin® H6

### Beskrivelse:

Amilin H6 folien er en steriliserbar folie med en høj fugt absorbering (1,8%)

Vi producerer folien som en rørfolie i fladlagte mål fra 50 til 420 mm  $\pm$  1mm og i tykkelser fra 30 $\mu$  til 80 $\mu$   $\pm$  10%

Vi lagerfører standardruller á 200 m i en tykkelse på 30 $\mu$  i følgende faldlagte mål: 50, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 og 420 mm, samt i en tykkelse på 50 $\mu$  i følgende fladlagte mål: 250 og 300 mm.

### Anvendelse:

Amilin® H6 er varmemestabil og er meget varme- og kemikalie-resistent. Den kan holde til 180°C i mere end 2 timer.

Den kan bruges som emballage i medicinalindustrien og er særdeles velegnet til sterilisering med varme, stråle eller i autoklave.

Amilin® H6 folierne produceres altid i en meget lys grøn farve.

### Specifikationer:

Fladlagt mål:	50-400 mm – tolerance $\pm$ 1 mm
Tykkelse :	30-80 $\mu$ - tolerance $\pm$ 10%
Temperatur:	-40°C - 160°C

<u>Egenskaber</u>	<u>Typisk/værdi</u>	<u>Standard</u>
Densitet	1.13 g/cm <sup>3</sup>	ISO R1183D
Smeltepunkt	218°C	ASTM D789
Oxygentransmission	40 cm <sup>3</sup> /40 $\mu$ /m <sup>2</sup> /24h (23°C/50%RH)	DIN 53122
Vandtransmission	125 g/40 $\mu$ /m <sup>2</sup> /24h (38°C/90%RH)	DIN 53380

### Håndtering:

Lagring:	Mørkt, under 25°C og 75% RH. Bør anvendes inden 2 år efter produktionsdagen.
Non food:	Skal bruges tør.